



ПАРАД • ПОБЕЛКА МЕЛОВАЯ

Побелка меловая «Парад» ТУ РБ 100926738.007-2002

- меловая окраска потолков и стен при выполнении внутренних отделочных работ

Состав: тонкомолотый порошок микрокальцита с добавлением загустителей на основе натриевых эфиров целлюлозы, биоцидов (антисептиков) и других функциональных добавок.

Подготовка поверхности

- очистить потолок от старых покрытий
- существующие трещины расшить, слабую штукатурку удалить, трещины заделать акриловой шпатлевкой **ПАРАД Паст**
- очищенную и подготовленную поверхность обработать грунтовочным составом **ПАРАД Г-81 Люкс**

Приготовление

- для приготовления окрасочного состава: **1 кг сухой побелки на 1,25 - 1,5 л воды.**
- побелку готовят к применению добавлением воды.
- размешивание производить вручную или механически до получения однородной консистенции, без комков. Приготовленный раствор выдержать в состоянии покоя в течение 40-60 мин., после чего перемешать повторно. Побелка готова к работе.

Рекомендации по контролю консистенции приготовленного раствора:

приготовленная к работе окрасочный состав должен быть по густоте такой, чтобы нанесенная на стены побелка не стекала по ним и не капала с потока. Проверяют приготовленный состав на густоту следующим образом: предварительно хорошо перемешав, опускают в него палку, затем вынимают ее, держа вертикально. Густота раствора считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки побелки стекают с нее непрерывной струей. Если побелка стекает по палке струйками и бороздками, значит в растворе много воды. Если побелка с палки стекает с трудом, значит в побелке много сухой смеси.

Расчетный расход

- **0,25 кг сухой побелки/ 1м²**
(1 упаковка массой 2 кг на 8 м²)

Применение

- побелку наносить побелочной кистью или пневматическим распылителем.
- при выполнении работы кистью верхний слой наносят по направлению к окну
- работы производить при температуре воздуха внутри помещения и температуре окрашиваемых поверхностей - не ниже +50°C.
- по окончании работ обеспечить условия для естественного высыхания окрашенных поверхностей, не допускать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Не рекомендуется использовать обогреватели для ускорения высыхания.



Гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления. Побелку хранят в упакованном виде в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70 % и температурой не выше 30 °С.

Упаковка пакеты бумажные по 2 кг.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя по ТУ РБ 100926738.007-2002
Массовая доля влаги, %, не более	1
Укрывистость, г/м ² , не более	120,0

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.