



Парад ТОП сухой упрочнитель бетонных полов

Композиция грунтовочная однокомпонентная КГр-1 «Парад ТОП» СТБ 1496-2004

Сухая смесь **ПАРАД ТОП** применяется для упрочнения верхнего слоя бетонных монолитных покрытий в помещениях, эксплуатирующихся в условиях интенсивного движения машин и механизмов, перемещения техники, автопогрузчиков, пешеходно-транспортных потоков.

При внесении сухого упрочнителя **ПАРАД ТОП** при заглаживании поверхности свежееуложенного бетона происходит образование гладкого, плотного, твердого, структурно связанного с бетоном верхнего слоя.

Промышленный бетонный пол с применением упрочнителя **ПАРАД ТОП** соответствует самым высоким эксплуатационным требованиям и характеризуется:

- высокой прочностью, стойкостью к абразивному, механическому износу и ударам;
- не впитывает топливо, технические жидкости и масла;
- не заряжается статическим электричеством;
- не требует специального ухода, не выцветает, не боится ультрафиолета;
- создает нескользящее покрытие (коэффициент трения: 0,73 – для сухой поверхности, не менее 0,53 – для влажной);
- обладает абсолютной адгезией к бетону одинаковой с бетоном коэффициент температурного расширения;
- применяется в одном цикле с бетонированием – сразу после укладки бетона

Расход

3 - 5 кг / м²

расход указан без учета технологических потерь

Применение

- работы проводить при температуре от +5 до +25 °С
- сухой упрочнитель **ПАРАД ТОП** наносится на свежееуложенный бетон за 2 раза. За первый проход вносится 2/3 части от общего объема, за второй проход - оставшаяся 1/3 часть. К первой посыпке приступать после исчезновения на бетонной поверхности мокрых пятен («зеркала»).
- **при 1-ом проходе:** сухой упрочнитель **ПАРАД ТОП** (2/3 от общего объема) нанести равномерной посыпкой на свежееуложенный бетон. Нанесение упрочнителя **ПАРАД ТОП** рекомендуется начинать с участков, которые теряют влагу в первую очередь: вблизи колонн, стен, дверных проемов.
- после насыщения сухой смеси цементным молочком (потемнение поверхности) выполнить первую затирку дисковыми бетоноотделочными машинами. Затирку производить до полного соединения сухой смеси с бетоном, не допуская пересушивания поверхности.
- **при 2-ом проходе:** сразу после завершения первой затирки внести оставшуюся часть **ПАРАД ТОП** (1/3 от общего объема). После потемнения поверхности приступать к повторной затирке. Вторую затирку производить дисковыми бетоноотделочными машинами. При затирании происходит постепенный набор прочности поверхности бетонного покрытия.

- при выполнении затирки контролировать ровность поверхности. Требуемая ровность поверхности достигается именно при работе с дисковыми бетоноотделочными машинами
- к окончательному заглаживанию приступать после того, глубина следа наступившего человека будет составлять приблизительно 1 мм. Окончательное заглаживание и запечатывание поверхностных пор бетона (полирование поверхности) выполнять при помощи бетоноотделочной машины с лопастями до появления на поверхности блеска.
- запрещено добавлять воду для облегчения заглаживания.
- при полировании не допускать пережигания поверхности.
- к нарезке швов приступать через 2 - 3 суток после окончания работ по устройству полов.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты изготовления. Хранить в упакованном виде в крытых складских помещениях.

Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя для ПАРАД ТОП
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	2,37
Внешний вид покрытия после высыхания	Поверхность без пузырей, трещин, инородных включений
Группа воспламеняемости	В1
Группа распространения пламени	РП1
Токсичность	Т1
Группа горючести	Г1

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.