

## Парад Ш-77

Защитно-отделочная штукатурка серая В М глиняная 1 СС «Парад Ш-77» СТБ 1263-2001

### Глиняная штукатурка

**ПАРАД Ш - 77** - сухая смесь натуральных компонентов с содержанием костры льна для приготовления защитно-отделочного глиняного штукатурного состава для отделки бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей. Для внутренних отделочных работ

**Расход** 1,5 кг / 1м<sup>2</sup> (на 1 мм толщины слоя)

### Подготовка основания

- основание не должно иметь трещин шириной более 0,2 мм, жировых и ржавых пятен, раковин, выколов, впадин глубиной 12 мм и более и диаметром более 5 мм;
- поверхность основания очистить и обеспылить;
- перед нанесением штукатурного состава поверхность увлажнить, при невозможности увлажнения - огрунтовать составом **ПАРАД Г-81 Люкс**.
- при наличии сильно поглощающих оснований, для снижения впитывающей способности и обеспечения прочности сцепления штукатурного покрытия, поверхность огрунтовать составом **ПАРАД Г-81 Люкс**. Время высыхания грунтовочного слоя – **2 часа**.

### Приготовление

- расчетное соотношение: **1 кг сухой смеси - 0,45 – 0,50 л воды**
- в емкость залить требуемое количество воды, сухую смесь постепенно засыпать в воду и размешать до получения густой однородной пластичной массы без комков. Размешивание производить вручную или при помощи электродрели со специальной насадкой (миксером)
- **жизнеспособность готового раствора: 24 - 48 часов**

### Применение

- состав наносить на подготовленное основание вручную;
- **рекомендуемая толщина слоя – 5 - 10 мм;**
- глиняную штукатурку наносить на основание в 1 слой;
- когда штукатурное покрытие будет еще темным от влаги, но уже достаточно затвердеет (прикосновение пальцев не оставляет вмятин), приступить к заглаживанию поверхности. Для возможности обработки допускается незначительное увлажнение.
- Окраску поверхности выполнять паропроницаемыми составами

**Гарантийный срок хранения 6 месяцев** с даты изготовления. Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха не ниже +5<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаковке.

**Упаковка** Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 15 кг

**Технические характеристики ПАРАД Ш-77**

Наименование показателей	Значение показателя по СТБ 1263-2001
Влажность, %, не более	1,0
Водоудерживающая способность смеси, %, не менее	95
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,8
Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе, кг/м <sup>2</sup> , не более	2,0
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не менее	0,02
Усадка покрытия	Отсутствие трещин в слое проектной толщины

**Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.**