ULTRACHEM®
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# ULTRACHEM PRIMER SP FR

***Однокомпонентный полиуретановый грунт-праймер по металлу***

**ULTRACHEM PRIMER SP FR** предназначен для подготовки поверхности черного, оцинкованного, плакированного металлов перед нанесением мастичного покрытия и герметиков.

## Область применения

- черные металлы;
- оцинкованные металлы;
- плакированные металлы;

## Преимущества

- повышает адгезию клеевых составов и покрытий;
- удобен в применении (кисть, валик, распыление).

## Подготовка основания

- основание должно быть сухим, очищенным от крупного мусора, обеспыленным и обезжиренным;
- при наличии следов окисления зачистит механическую ржавчину.
- по окрашенному металлу рекомендуется выполнить тестовое нанесение для определения наивысшей силы сцепления с основанием.

## Нанесение

- готов к нанесению, предварительно перемешать низкооборотным миксером (150-200 об/мин) с подходящей спиралевидной насадкой;
- наносить чистой, сухой, не ворсистой тканью, бумажной салфеткой, либо кистью, необильно смоченной составом праймера.

## Технические характеристики

| Наименования показателя | Фактическое значение |
|---|---|
| Тип основания | Металл, керамическая плитка |
| Вязкость (при +25 °С), мПа*с | 60-100 |
| Плотность (при +20 °С), г/см³ | 0,8 |
| Время образования поверхностной пленки, отсутствие подлипа (+25 °С, 55 %), ч | 1 |
| Оптимальная температура нанесения, °С | от +5 до +35 |
| Межслойный интервал, ч | 1-2 |

## Расход

- на один слой 0,05-0,08 кг/м$^2$.

## Упаковка и хранение

- упаковка: металлическая канистра 4,5 кг;
- срок хранения: 12 месяцев в герметичной таре при температуре +15 °С…+25 °С.

## *Важно!!!*

***Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, его применение в условиях или целях, не предусмотренных настоящей инструкцией***

*ООО «Парад-Русь»*
*Россия, 214 018, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, помещение 20 (офис 309).*
*Контакты: +7 915 655-56-18; info@paradpro.ru Сайт: www.paradrus.ru*